



Rost- und säurebeständige Stähle	
EN 10088-3 / AISI	
Ferritische und martensitische Stähle	Austenitische Stähle
alle Güten +A (geglüht) +QT (vergütet) auf Anfrage	alle Güten abgeschreckt bzw. +AT (Lösungsgeglüht)
1.4005 / 416	1.4301* / 304
1.4016 / 430	1.4305* / 303
1.4021 / 420 A	1.4570 / 303 Cu
1.4028 / 420 F	1.4306 / 304 L
1.4034 / 420	1.4307* / 304 L
1.4057 / 431	1.4401* / 316
1.4104 / 430 F	1.4404* / 316 L
1.4105 / 430 F	1.4435 / 316 L
1.4112 / 430 B	1.4541 / 321
1.4122 / 430 C	1.4571 / 316 Ti
Weitere Stahlsorten auf Anfrage	

Abmessungen	Gezogen	Geschält	Geschliffen
Rund	6 - 36 mm		5 - 80 mm
6-kant	8 - 27 mm		
4-kant	8 - 20 mm		
Flach	auf Anfrage		
Profile	auf Anfrage		
Toleranzbereiche	ISO 11 - ISO 9	ISO 11 - ISO 9	ISO 11 - ISO 6
	Sondertoleranzen auf Anfrage		
	Besondere Rauhtiefenanforderungen nach Vereinbarung		
Rissprüfung	Wirbelstrom- und US-Rissprüfung		
Stablänge	Herstellungslängen von 2,5 bis 7,0 m, andere Längen auf Anfrage		

■ ständig auf Lager

* auch in besser zerspanbarer Qualität erhältlich

BESSEY Präzisionsstahl Vertriebsgesellschaft mbH
 Mühlwiesenstr. 40
 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
 Fon: +49 7142 401-250
 Fax: +49 7142 401-453
 steel-info@bessey.de
 www.bessey.de